



## Onderhoudsvorschriften houten buitenschrijnwerk

Gelakt buitenschrijnwerk mag ten vroegste 6 weken na de plaatsing grondig gereinigd worden zodat de lak voldoende tijd heeft om uit te harden.

### Basisbehandeld en enkel gelakt buitenschrijnwerking : eerste behandeling

Buitenschrijnwerk geleverd in basisbehandeld (eerste behandeling) beschermt het hout maar zeer tijdelijk tegen de invloed van de weersomstandigheden en de ongunstige omstandigheden van een bouwterrein en dient daarom binnen de 4 weken na plaatsing voorzien worden van een tweede afwerkingslaag. Na de afwerking van het gebouw en ten laatste binnen de 3 maanden na het aanbrengen van de eerste afwerkingslaag dient de derde afwerkingslaag aangebracht te worden.

Buitenschrijnwerk voorzien van basisbehandeling en enkelvoudige afwerkingslaag dient na de afwerking van het gebouw en ten laatste binnen de 2 maanden voorzien te worden van de derde afwerkingslaag.

Buitenschrijnwerk voorzien van basisbehandeling en dubbelvoudige afwerkingslaag dient na de afwerking van het gebouw en ten laatste 6 maanden na de plaatsing grondig visueel gecontroleerd te worden op eventuele beschadigingen en die eventueel bijgewerkt dienen te worden

### Periodiek onderhoud

#### Jaarlijkse onderhoudswerken

- Reinigen van buitenschrijnwerk met niet-agressieve en niet-chemische producten
- Controle van de kisten
- Kleine beschadigingen bijwerken
- Visuele controle - eventueel periodiek onderhoud vervroegen

#### Periodieke onderhoudswerken

Het periodiek onderhoud is afhankelijk van de gekozen onderhoudsproducten en van de positie van het buitenschrijnwerk. De afwerkingsproducten mogen niet solventgedragen zijn maar moeten watergedragen zijn. Onderstaande tabel is een richtinggevende indicator.

Afwerkingsproduct	Blootstelling		
	Indirect vb : onder Afdak	Normaal	Extreem Zonnekant of regenkant
Niet filmogene afwerkingen (beitsen)	1 jaar	6 maanden	6-12 maanden
Half filmogene afwerkingen (transparante lakken)	10-12 jaar	4 - 5 jaar	2-3 jaar
Filmogene afwerkingen (dekkende lakken)	12-15 jaar	5 - 8 jaar	4-5 jaar

De kleur van niet- en half- filmogene afwerkingen (beitsen en teansparante lakken) is een belangrijke factor in de duurzaamheid van de bescherming. Lichtere kleuren en zeker volledig transparante kleuren geven een beduidend minder lange bescherming.

De jaarlijkse inspectie van de afwerkingslaag kan aanduiden dat de periodieke onderhoudswerken vroeger moeten uitgevoerd worden.